



DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr EC/3/2006  
06

Strona: 1/2

1. **Nazwa handlowa wyrobu:** Papa asfaltowa podkładowa  
POLBIT PF PYE PV 250 S5
2. **Zharmonizowana specyfikacja techniczna:** PN-EN 13707:2006  
Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych –  
Definicje i właściwości
3. **Producent:** ICOPAL Spółka Akcyjna, 98-220 Zduńska Wola ul. Łaska 169/197
4. **Opis wyrobu:**  
1 m x 5 m x 4,6 mm; papa asfaltowa modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej,  
strona wierzchnia pokryta jest drobnoziałistą posypką mineralną, strona spodnia jest  
profilowana i zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego.  
Informacja o deklarowanych właściwościach wyrobu: strona 2
5. **Przeznaczenie i zakres stosowania:** papa asfaltowa zgrzewalna, jako warstwa podkładowa  
w wielowarstwowych wodochronnych pokryciach dachowych
6. **Informacje dot. warunków stosowania, przechowywania i transportu:**
  - a) papy nie należy układać: w temperaturze poniżej 0 °C, na mokrych lub oblodzonych  
powierzchniach, w czasie opadów deszczu lub śniegu, podczas silnego wiatru
  - b) wykonanie izolacji wodochronnych powinno odbywać się według projektu technicznego  
opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, z uwzględnieniem  
szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta
  - c) rolki papy należy chronić przed zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych lub źródeł  
ciepła, przechowywać na równym podłożu w pozycji stojącej, w jednej warstwie
  - d) rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportowymi, w pozycji stojącej w jednej  
warstwie, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki należy układać  
w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się ich podczas transportu.
7. **Informacja o jednostce notyfikowanej i certyfikacie:**  
Nr 1486, COBR PIB, 40-157 Katowice, Al. W. Korfantego 193  
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 1486 – CPD - 0035

Zduńska Wola, 31 maja 2006 r.

(miejsce i data )

Zbigniew Czarniecki  
Dyrektor ds. Techniczno - Produkcyjnych

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej )

ICOPAL S.A.  
ul. Łaska 169/197  
98-220 Zduńska Wola  
Polska

tel. +48 43 823 41 11  
fax. +48 43 823 33 89  
www.icopal.pl  
sekretariat.pl@icopal.com

cd. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr EC/3/2006 z dn. 31 maja 2006 r.

Lp.	Właściwość	Metoda badania/ klasyfikacja	J.M.	Wartość lub ustalenie
1.	Wady widoczne	PN-EN 1850-1:2002	----	wyrób pozbawiony wad widocznych
2.	Długość (*)	PN-EN 1848-1: 2002	m	≥ 5,0
3.	Szerokość (*)	PN-EN 1848-1: 2002	m	≥ 0,99 (1,00 ± 0,01)
4.	Prostoliniowość	PN-EN 1848-1: 2002	----	odchyłka: ≤10 mm/5 m lub proporcjonalnie dla innych długości
5.	Grubość	PN-EN 1849-1: 2002	mm	4,6 ± 0,2
6.	Wodoszczelność	PN-EN 1928: 2002 Metoda A	----	wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa
7.	Reakcja na ogień	PN-EN ISO 11925-2:2004 PN-EN 13501-1:2004	----	klasa F
8.	Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: maksymalna siła rozciągająca -kierunek wzdłuż, -kierunek w poprzek	PN-EN 12311-1: 2001	N/50 mm	1100 ± 200 800 ± 100
9.	Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłużenie -kierunek wzdłuż, -kierunek w poprzek	PN-EN 12311-1: 2001	%	50 ± 10 60 ± 10
10.	Giętkość w niskiej temperaturze	PN-EN 1109: 2001	°C	≤ -25 /Ø30 mm
11.	Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze	PN-EN 1110: 2001	°C	≥ 100
12.	Przenikanie pary wodnej	PN-EN 1931: 2002 PN-EN 13707: 2006	----	μ=20 000

(\*) istnieje możliwość produkcji papy o innej długości i /lub szerokości z zachowaniem wymagania, że określona w badaniach wartość długości i/ lub szerokości jest nie mniejsza niż deklarowana.

ICOPAL S.A.  
ul. Łaska 169/197  
98-220 Zduńska Wola  
Polska

tel. +48 43 823 41 11  
fax. +48 43 823 33 89  
www.icopal.pl  
sekretariat.pl@icopal.com