

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nr 01/TR/35

BLACHPROFIL 2[®]

1. Producent wyrobu budowlanego: **BLACHPROFIL 2 Sp. J. I. Łach-Kudzia, M. Łach**
31-216 Kraków ul. Legnicka 5
2. Zakład produkcyjny: **32-566 Alwernia, Grojec, ul. Grojecka 39**

3. Opis wyrobu i zastosowanie:

Stalowe blachy trapezowe o oznaczeniach:

Trapez T-35D, Trapez T-35E

mogą być stosowane do wykonywania pokryć i przekryć dachowych, oraz
mogą być stosowane jako wewnętrzne i zewnętrzne wykończenia ścian i sufitów.

Zastosowanie powinno być zgodne z projektem z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów techniczno budowlanych, oraz zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta.



Rodzaje powłok:

- powłoka metaliczna (Z) + powłoka organiczna (SP) 15µm lub 25 µm oznaczenie: INT, RAL, HC, US
- powłoka metaliczna (Z) + powłoka organiczna (SP) 35 µm oznaczenie: TK
- powłoka metaliczna (ZMg) + powłoka organiczna (SP) 35 µm oznaczenie: TKep, ICep
- powłoka metaliczna (Z) + powłoka organiczna (PVC(P)) 200 µm oznaczenie: HPS
- powłoka metaliczna (AZ) oznaczenie: AZ
- powłoka metaliczna (Z) oznaczenie: ZN

Odporność korozyjna:
(wg. 12944-2/2001)

- Blachy z powłoką (Z) o masie 275 g/m², (ZMg) o masie 130 g/m², (ZA) o masie 255 g/m² i powłokami organicznymi oraz blachy z powłoką metaliczną (AZ) o masie 185 g/m² mogą być stosowane w środowiskach o korozyjności atmosfery C1, C2, C3.
- Blachy z powłoką cynkową (Z) o masie 275 g/m² oraz blachy z powłoką metaliczną (AZ) o masie 150 g/m² mogą być stosowane w środowiskach o korozyjności atmosfery C1, C2.
- Blachy z powłoką cynkową (Z) o masie 100 g/m² i powłoką organiczną 15 µm mogą być stosowane w środowiskach o korozyjności atmosfery C1, C2.

4. Deklarowane cechy wyrobu:


Parametr	Deklarowana wartość lub klasa	
Odporność na siły skupione 1,2 kN	 "negatyw" T-35D przy rozpiętości podpór L = 1200 mm	 "pozytyw" T-35E przy rozpiętości podpór L = 1600 mm
	Wymaganie to nie odnosi się do wyrobów na sufity, podsufitki, okładziny zewnętrzne i wewnętrzne.	
Wodoszczelność	Wyrób nie mający perforacji (jako uszkodzeń) jest wodoszczelny.	
Zmiana wymiarów	Należy uwzględnić zmianę wymiarów wynikającą z rozszerzalności cieplnej według współczynnika rozszerzalności liniowej, o ile zmiana wymiarów może mieć wpływ na własności wyrobu. Współczynniki rozszerzalności cieplnej: stal 12x10⁻⁶K⁻¹ cynk 22x10⁻⁶K⁻¹	
Reakcja na ogień	ZN, AZ	INT, RAL, HC, US, TK, TKep, ICep, HPS
	A1 (bez wykonywania badań p. 5.2.1)	F
Oddziaływanie ognia zewnętrznego	ZN, AZ	INT, RAL, HC, US, TK, TKep, ICep, HPS
	uznawane za spełniająca wymagania bez potrzeby badania (p.5.1.1)	F_{ROOF}
Grubość materiału [mm]	ZN	AZ
	0,5 - 1,00	0,5 - 1,00
		0,5 - 1,00

Szczegółowe cechy zgodne z etykietą dołączaną do każdej partii wyrobu.

5. Specyfikacja techniczna: **EN 14782:2008** Samonośne blachy metalowe do pokryć dachowych, okładzin zewnętrznych i wewnętrznych. Charakterystyka wyrobu i wymagania.
6. Raport z badań: **LOW-584.1/P/2009**, Instytut Techniki Budowlanej.

Deklaruję, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją wskazaną w p. 5

KRAKÓW 1.01.2010
miejsce i data


podpis osoby upoważnionej