# Karta produktu

BAUDER

CE

| | |
|---|---|
| Numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej: | **0958** |
| Numer certyfikatu zakładowej kontroli produkcji: | **DK023** |
| | **(06)** |
| | **PN-EN 13707** |

| Nazwa produktu | | **BauderFLEX PV 4 E talk** |
|---|---|---|
| Nr artykułu: | | **1955 0000** |
| Typ zastosowania: | | **Elastomerobitumiczna zgrzewalna papa podkładowa** |
| Powierzchnia | górna: | **talkowana** |
| | dolna: | **laminowana folią** |
| Rodzaj i gramatura wkładki nośnej wg DIN 18192: | | **włóknina poliestrowa 250 g/m²** |

DU / E1 PYE PV 200 S4 zgodnie z DIN V 20000-201

| Właściwość wg PN-EN 13707 | Metoda badania | Wymiar | Wymaganie / wart. graniczna |
|---|---|---|---|
| Wady widoczne | EN 1850-1 | - | brak wad widocznych |
| Długość | EN 1848-1 | m | 7,5 + - 1% |
| Szerokość | EN 1848-1 | m | 1,0 + - 1% |
| Prostoliniowość | EN 1848-1 | mm / 10m | ≤ 20 |
| Grubość | EN 1849-1 | mm | 4,0 + - 0,5 % |
| Wodoszczelność | EN 1928:2000, Metoda B | - | spełnienie wymagań przy 100 KPa/24h |
| Odporność na działanie ognia zewnętrznego | ENV 1187 | - | patrz: badanie systemowe |
| Reakcja na ogień | EN ISO 11925-2 | - | klasa E wg EN 13501-1 |
| Wytrzymałość złączy na oddzieranie | EN 12316-1 | N / 50 mm | NPD |
| Wytrzymałość złączy na ścinanie | EN 12317-1 | N / 50 mm | NPD |
| Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: maksymalna siła rozciągająca | EN 12311-1 | N / 50 mm | ≥ 800 |
| Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłużenie | EN 12311-1 | % | ≥ 40 |
| Odporność na uderzenie | EN 12691 | mm | NPD |
| Odporność na obciążenie statyczne | EN 12730 | kg | NPD |
| Odporność na rozdzieranie (gwoździem) | EN 12310-1 | N | >150 |
| Odporność na przerastanie korzeni | EN 13948 | - | NPD |
| Giętkość w niskiej temperaturze | EN 1109 | °C | - 25 |
| Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze | EN 1110 | °C | + 110 |
| Sztuczne starzenie EN 1296 | EN 1109<br>EN 1110 | °C<br>°C | NPD |

NPD = Właściwość użytkowa nie jest określana

Landsberg, 15.09.2009

Paul Bauder GmbH & Co. KG

Steildach-Systeme Flachdach-Systeme Gründach-Systeme

GEPRÜFT - ERSTELLT * ZENTRALLABOR STUTTGART *

ZERTIFIZIERTES DIN EN ISO 9001 QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM