

Karta produktu

BAUDER



Numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej:

0958

Numer certyfikatu zakładowej kontroli produkcji:

DK023

(06)

EN 13707

Bauder Polska Sp. z o.o.
ul. Gronowa 20
61-680 Poznań
tel: 06 18 27 18 17
fax: 06 18 27 18 16
info@bauder.pl
www.bauder.pl

Nazwa produktu

PYE PV 200 S 5 talk

Nr artykułu:

1762 0000

Typ zastosowania:

Polimerobitumiczna zgrzewalna papa podkładowa

Powierzchnia

górna:

talkowana

dolna:

laminowana folią

Rodzaj i gramatura wkładki nośnej wg 18192:

włóknina poliestrowa 250 g/m²

DU / E1 PYE PV 200 S5 zgodnie z DIN V 20000-201

Właściwość wg PN-EN 13707	Metoda badania	Wymiar	Wymóg / wart. graniczna
Wady widoczne	EN 1850-1	-	brak wad widocznych
Długość	EN 1848-1	m	5,0
Szerokość	EN 1848-1	m	1,0
Prostoliniowość	EN 1848-1	mm / 10m	≤ 20
Grubość	EN 1849-1	mm	5,0
Wodoszczelność	EN 1928:2000, Metoda B	-	spełnienie wymagań przy 100 KPa/24h
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	V ENV 1187	-	patrz: badanie systemowe
Reakcja na ogień	EN ISO11925-2	-	klasa E wg EN 13501-1
Wytrzymałość złączy na oddzieranie	EN 12316-1	N / 50 mm	NPD
Wytrzymałość złączy na ścinanie	EN 12317-1	N / 50 mm	NPD
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: maksymalna siła rozciągająca	EN 12311-1	N / 50 mm	≥ 800
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłużenie	EN 12311-1	%	≥ 35
Odporność na uderzenie	EN 12691	mm	NPD
Odporność na obciążenie statyczne	EN 12730	kg	NPD
Odporność na rozdzieranie (gwoździem)	EN 12310-1	N	NPD
Odporność na przerastanie korzeni	EN 13948	-	NPD
Giętkość w niskiej temperaturze	EN 1109	°C	- 25
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze	EN 1110	°C	+ 100
Sztuczne starzenie EN 1296	EN 1109 EN 1110	°C °C	NPD

NPD = Właściwość użytkowa nie jest określana

Landsberg, 01.02.2007

Paul Bauder GmbH & Co. KG



Steildach-Systeme



Flachdach-Systeme



Gründach-Systeme

