

Zaprawa Montażowa do systemów kominowych Schiedel

Opis wyrobu

Zaprawa montażowa do systemów kominowych **Schiedel** jest specjalną suchą mieszanką składników mineralnych i dodatków uszlachetniających oraz hydrofobowych. Zapewnia jednakowe właściwości robocze i eliminuje potrzebę gromadzenia cementu, wapna i piasku. Zaprawa służy do łączenia pustaków kominowych **Schiedel Rondo, Rondo Plus, Quadro, Avant, Multi i Pro Advance**, jak również **pustaków wentylacyjnych**. Można ją wykorzystywać do kominów wewnętrznych budynków i kominów zewnętrznych.

Przeznaczenie, zakres, warunki stosowania i przechowywania

Cementowa **zaprawa montażowa Schiedel** jest doskonałym spoiwem do łączenia keramzytobetonowych pustaków **Schiedel**. Zaleca się układać ją w warstwie o grubości 10-15 mm stosując szablony kominowe (**Rondo, Rondo Plus, Quadro, Avant, Multi i Pro Advance**).

Zaprawę montażową do systemów kominowych **Schiedel** klasyfikuje się zgodnie z normą PN- EN 998-2:2004.

Zaprawa ma bardzo dobrą przyczepność do wszelkich mineralnych podłoży, wolnych od substancji takich jak tłuszcze, bitumy i pyły. Podłoże nie powinno być mokre, a podłoża suche i nasiąkliwe zaleca się zwilżyć wodą.

Produktu nie należy stosować do murowania cegieł klinkierowych i elewacyjnych. Do tynkowania kominów i elementów wymurowanych **zaprawą montażową Schiedel** zaleca się stosować tynki cementowe lub cementowo – wapienne.

Wytrzymałość na ściskanie zaprawy wynosi minimum 15MPa.

Zaprawę należy przechowywać przez okres 12 m-cy od daty produkcji przy składowaniu na paletach w oryginalnych i szczelnych opakowaniach oraz w suchych warunkach.



Oznakowanie zgodnie z normą PN- EN 998-2:2004

Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 2: Zaprawa murarska

CE	
SCHIEDEL Sp. z o. o. ul. Wschodnia 24, 45-449 Opole	
09	
PN-EN 998-2:2004	
Zaprawa murarska według przepisu, ogólnego przeznaczenia, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, w elementach podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, do murów zbrojonych i niezbrojonych.	
Proporcje składników (cement: wapno: kruszywo)	1 : 0,2 :5,5
Zawartość chlorków	0,01% Cl
Reakcja na ogień	A1
Absorpcja wody	0,07 [kg/m ² √min]
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ	15/35
Wytrzymałość na ściskanie	M 15
Trwałość: Ubytek masy po 25 cyklach	max. 5 %
Spadek wytrzymałości na zginanie	max. 10 %
Spadek wytrzymałości na ściskanie	max. 10 %

Przygotowanie

Suchą mieszankę należy wsypać do naczynia z odmierzoną ilością wody (w proporcji ok. 3,5 l czystej, chłodnej wody na opakowanie 25 kg) mieszając ręcznie lub mechanicznie za pomocą wolno obrotowego mieszadła aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Czas mieszania: 3 minuty, przerwa 3 minuty i następnie 3 minuty mieszania. Proporcje dodawania wody skorygować doświadczalnie, kierując się pożądaną konsystencją zaprawy, wilgotnością pustaków oraz warunkami atmosferycznymi. Zaprawa ma dobrą przyczepność do wszelkich mineralnych podłoży, wolnych od substancji takich jak tłuszczy, bitumy i pyły. Podłoże nie powinno być mokre. Podłoża suche i nasiąkliwe zaleca się zwilżyć wodą.

Należy przygotowywać porcje, które zostaną zużyte w ciągu max 2 godzin. Niedopuszczalne jest „ulepszanie” wyrobu poprzez dodawanie piasku, cementu itp.

Należy przestrzegać tradycyjnych zasad technologii murowania. Ułożoną zaprawę pielęgnować zgodnie z zasadami pielęgnacji elementów murowanych. Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, a stwardniałe usuwać mechanicznie. Produkt należy stosować w temperaturze od +5°C do +30°C.

UWAGA! Niniejsze informacje opierają się na naszej najlepszej wiedzy i doświadczeniu, jednak stanowić mogą jedynie podstawowe wytyczne, dotyczące sposobów użytkowania oraz wykonawstwa i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Program dostawczy

Produkt pakowany jest w worki o wadze 25 kg.

Schiedel Sp. z o.o. Centrala
ul. Wschodnia 24, 45-449 Opole
tel. (077) 455 59 49, fax (077) 455 59 47
e-mail: office@schiedel.pl

Schiedel Sp. z o.o.
Biuro Handlowe Północ,
Zakład II, ul. Małgorzатовo 3c, 87-162 Lubicz Dolny
tel. (056) 674 48 20, fax: (056) 674 48 21

www.schiedel.pl